

Sika® Aktivator PRO

Ο ενεργοποιητής επιφανειών για όλες τις εποχές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Χημική βάση	Ενισχυτικό πρόσφυσης διαλύτου
Χρώμα	Άχρωμο
Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,74kg/l περίπου
Ιξώδες ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	2mPas περίπου
Σημείο Ανάφλεξης (CQP 007-1 / ISO 13736)	4°C (40°F)
Θερμοκρασία Εφαρμογής	-10°C μέχρι 45°C(15°F -115°F)
Εφαρμογή	Απλώστε με καθαρό πανί
Κατανάλωση	50ml/m ² περίπου
Χρόνος ωρίμανσης (-10 ως 45°C)	ελάχιστος μέγιστος
	3 λεπτά 8 ώρες
Αποθήκευση	Σε κλειστό δοχείο σε δροσερό και ξηρό μέρος
Διάρκεια ζωής	9 μήνες

¹⁾CQP = Διαδικασίες Ποιότητας Εταιρείας

²⁾ 23°C(73°F) / 50% σχετική υγρασία.

Industry

Περιγραφή

Το Sika®Aktivator Pro είναι ένα μοναδικό σύστημα προετοιμασίας επιφανειών για την αντικατάσταση παρμπρίζ. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την βελτίωση της πρόσφυσης στις επιφάνειες στον τομέα της αντικατάστασης παρμπρίζ. Το Sika®Aktivator Pro επιτρέπει σταθερή διαδικασία εφαρμογής για όλο το χρόνο, χωρίς ειδικές απαιτήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες. Με την νέα μέθοδο εφαρμογής του ενός περάσματος, απλοποιείται η διαδικασία εφαρμογής, αυξάνεται η ταχύτητα εργασίας και έχουμε σαν αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εργασίας και αυξημένη ασφάλεια.

Το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό χρόνο στεγνώματος, το κάνουν κατάλληλο για χρήση όλο το χρόνο, τόσο για εσωτερικούς χώρους όσο και για εξωτερικούς.

Το Sika®Aktivator Pro παράγεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.

Πεδία Εφαρμογής

Το Sika®Aktivator Pro έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον τομέα της αντικατάστασης παρμπρίζ.

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο από έμπειρους επαγγελματίες. Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές πέραν της αντικατάστασης παρμπρίζ, τότε πρέπει να πραγματοποιηθούν πειραματικές δοκιμές πριν από τη χρήση.

Μέθοδος Εφαρμογής

Διαβρέξτε ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει ίνες και χνούδι με το Sika®Aktivator Pro και περάστε με αυτό τις επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν προς μία κατεύθυνση. Εφαρμόστε το Sika®Aktivator Pro επιμελώς και χωρίς να το σκουπίσετε ξανά. Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής περιβάλλοντος και υποστρώματος είναι μεταξύ -10 και 45°C.

Εκτεταμένη έκθεση σε ατμοσφαιρική υγρασία θα μετατρέψει το Sika®Aktivator Pro σε ανενεργό. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που ανοίχτηκε. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ή αν το Sika®Aktivator Pro γίνει, από διαφανές, αδιαφανές το υλικό θα πρέπει να απορριφτεί.

Κλείστε ερμητικά το δοχείο αμέσως μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής.



Σημαντικές Σημειώσεις

Απορρίψτε το Sika® Aktivator Pro αν αποκτήσει αδιαφανές χρώμα αντί για διαφανές.

Άλλες πληροφορίες

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας Υλικών
- Πίνακας Ασφαριών της Sika

Πληροφορίες Συσκευασίας

Δοχείο	30ml
	100ml
	250ml
	1lt

Βάσεις Δεδομένων

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασισμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να βρισκονται υπό τον έλεγχό μας.

Οδηγίες Ασφάλειας και Υγιεινής

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την μεταφορά, διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν στα ισχύοντα Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας που περιέχουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Σημείωση

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, τα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Ο χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να επιβεβαιώνει πειραματικά την συμβατότητα του προϊόντος με την προοριζόμενη εφαρμογή και χρήση. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων, αντίγραφο του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.

