

SikaGard® - 6215

Ψεκαζόμενο αόσμο αερόλυμα, διαλύματος κεριού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Χημική βάση	Διάλυμα Κεριού χωρίς αρωματικούς διαλύτες
Χρώμα	Λευκό, διάφανο
Μηχανισμός ωρίμανσης	Με αποβολή υγρασίας
Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (ISO 12185)	0,73 kg/l περίπου
Περιεκτικότητα Στερεών (ISO 3251)	33% περίπου
Θερμοκρασία Εφαρμογής	20°C μέχρι 30°C
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας ¹ (Tack-free time)	120 λεπτά περίπου
Χρόνος ωρίμανσης ¹	4 ώρες περίπου
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C μέχρι 160°C
Διάρκεια ζωής (αποθήκευση κάτω από 10°C - 30°C)	24 μήνες

¹⁾ CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας

²⁾ 23°C / 50% σχετική υγρασία.

Περιγραφή

Το Sikagard®-6215 είναι διάλυμα κεριού το οποίο είναι διαθέσιμο σε δοχεία αερόλυματος 500ml. Ως εκ τούτου είναι κατάλληλο για σχετικά μικρές επισκευές ή για δυσπρόσιτες περιοχές η οποίες απαιτούν προστασία.

Το Sikagard®-6215 παράγεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Χωρίς άρωμα
- Ψεκασμός χωρίς δημιουργία άχνης
- Ιδιότητες αυτοεπιδιόρθωσης
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Χωρίς στάξιμο σταγόνων (δάκρυσμα) κατά την εφαρμογή
- Δεν ξεπλένεται (παραμένει στην εφαρμοσμένη επιφάνεια)
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Ελαφριά μυρωδιά μετά την εφαρμογή
- Άμεσης χρήσης

Πεδία Εφαρμογής

Το Sikagard®-6215 έχει εξαιρετική ικανότητα απώθησης του νερού καθώς και πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης. Προστατεύει από σκουριά και διάβρωση σε κοιλότητες και κλειστές επιφάνειες όπως το εσωτερικό πορτών, τα πατώματα και το εσωτερικό των δοκών του σασί.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία εφαρμογής.

Industry



Χημική Αντοχή

Το Sikagard®-6215 είναι ανθεκτικό σε νερό, θαλασσινό νερό, διαλύματα αλάτων, λάδια και αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται μόνο σαν γενικές οδηγίες. Για ειδικές εφαρμογές παρέχονται οδηγίες κατόπιν ζήτησης.

Μέθοδος Εφαρμογής

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ίχνη γράσου, λαδιού και σκόνης.

Πληροφορίες για ειδικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες από την Τεχνική Υπηρεσία της Sika.

Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο επιμελώς πριν τη χρήση ώσπου να ακούσετε τις μεταλλικές μπίλιες στο εσωτερικό του να κινούνται ελεύθερα. Μασκάρετε τις παρακείμενες επιφάνειες με χαρτοταινία. Ψεκάστε σε θερμοκρασία δωματίου και σε απόσταση περίπου 30 εκ. από την επιφάνεια. Για εφαρμογή σε κοιλότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευλύγιστο ML σωληνάκι. Ο ψεκασμός θα πρέπει να είναι συνεχόμενος.

Μετά το τέλος της εφαρμογής, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για να καθαρίσετε το ακροφύσιο.

Αφαίρεση

Μη ωριμασμένο Sikagard®-6215 μπορεί να αφαιρεθεί από εργαλεία και εξοπλισμό με Sika®Remover-208. Ωριμασμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Επαφή του υλικού στα χέρια και σε ακάλυπτα σημεία του δέρματος θα πρέπει να αφαιρείται άμεσα χρησιμοποιώντας χαρτομάντιλα Sika® HandClean ή κατάλληλα βιομηχανικά καθαριστικά χεριών και νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες!

Βαφή

Το Sikagard®-6215 δεν μπορεί να βαφτεί

Άλλες πληροφορίες

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων διατίθενται κατόπιν ζήτησης:
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας Υλικών

Πληροφορίες Συσκευασίας

Δοχείο αερολύματος	500ml
--------------------	-------

Βάσεις Δεδομένων

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασισμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας.

Οδηγίες Ασφάλειας και Υγιεινής

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την μεταφορά, διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν στα ισχύοντα Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας που περιέχουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Σημείωση

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, τα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Ο χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να επιβεβαιώνει πειραματικά την συμβατότητα του προϊόντος με την προοριζόμενη εφαρμογή και χρήση. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων, αντίγραφο του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.



Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.sika-industry.com
Sika Hellas ABEE Τηλ.: +30 210 81 60 600
Πρωτομαγιάς 15 Fax.: +30 210 81 60 606
145 68 Κρυονέρι e-mail: sika@gr.sika.com
Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr

